



Forn de calç del Fondo de la Carçosa 2

Castellet i la Gornal

Ubicació

Comarca: Alt Penedès
Lloc/Adreça: Puig de l'Àliga. Est de Castellet
Emplaçament: BV-2115 Km 7,2 direcció Castellet. A la zona boscosa de la dreta. Seguir fins a la zona del Puig de l'Àliga
Alçada: 179

Coordenades:

Latitud: 41.2622
Longitud: 1.67081
UTM Est (X): 388656
UTM Nord (Y): 4568716

Classificació

Número de fitxa: 08058 - 340
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle: XVIII-XX
Estat de conservació: Dolent
Notes de conservació: Enderrocat i cobert de vegetació
Protecció: Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada
Titular: 08057A012000010000YY
Autoria de la fitxa: Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.
Data de registre de la fitxa: dc., 21/06/2023 - 07:10

Descripció

Forn de calç situat a la zona boscosa de sota el Puig de l'Àliga. L'estructura del forn es troba excavada en el terreny natural amb la part superior reforçada per un mur de pedra irregular. Presenta un diàmetre interior de 3,90 m i una alçada visible de 2,70 m.

Observacions:

Informació i imatges extretes de Josep Miret de la wikipedra.

Història

A mitjan segle XVIII comencen a construir-se els forns de calç, construccions que permetien extreure la calç de les roques calcàries que s'obtenien de les canteres de l'entorn. En molts casos, per una part de la població l'obtenció de la calç era una ocupació complementària a l'activitat econòmica principal. El procés d'obtenció de la calç era llarg ja que podia durar entre un mes i mes i mig. La pedra s'arrencava de l'entorn i es col·locava a l'interior del forn de forma circular, posant la mida més gran a la part inferior i la més petita a la part superior. Un cop s'iniciava la cocció aquesta no es podia parar fins a finalitzar el procés de cocció de la pedra en calç viva. La temperatura que s'assolia pel procés era d'entre 800 °C i 1000 °C.

